




# PLEINFELDER QUARZSAND

<b>Sandanalyse</b>																
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, feuergetrocknet															
Sorte:	G0002T1															
Farbe:	elfenbein															
Entnahme:	Produktionskontrolle															
Prüfer:	sr															
Datum:	14.01.2019															
<b>Siebanalyse</b>																
Einwaage (g):	100															
Zeit (min):	3															
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung															
<b>Sieblinie</b>																
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe	
auf Sieb (g):	7,2	58,1	31,0	3,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
auf Sieb (M.-%):	<b>7,2</b>	<b>58,1</b>	<b>31,0</b>	<b>3,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	100,0	
Durchg. (M.-%):	0,0	7,2	65,3	96,3	99,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	7,2
0,125	31,0
0,250	3,1
0,400	0,6
0,630	0,0
0,800	0,0
1,000	0,0
1,180	0,0
1,400	0,0
1,600	0,0
2,000	0,0
2,800	0,0
4,000	0,0
Summe	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,11
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.  
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.