




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, feuergetrocknet														
Sorte:	G0515T2														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	13.01.2020														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	3,4	21,9	24,9	21,4	11,0	8,5	5,1	3,5	0,3	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	0,0	3,4	21,9	24,9	21,4	11,0	8,5	5,1	3,5	0,3	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	25,3	50,2	71,6	82,6	91,1	96,2	99,7	100,0	100,0	100,0



Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	3,4
0,400	21,9
0,630	24,9
0,800	21,4
1,000	11,0
1,180	8,5
1,400	5,1
1,600	3,5
2,000	0,3
2,800	0,0
4,000	0,0
Summe	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,80
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.