




# PLEINFELDER QUARZSAND

<b>Sandanalyse</b>															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, feuergetrocknet														
Sorte:	G0815T2														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	14.01.2019														
<b>Siebanalyse</b>															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
<b>Sieblinie</b>															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	1,9	11,5	14,1	16,3	13,1	15,8	11,5	12,9	2,9	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>11,5</b>	<b>14,1</b>	<b>16,3</b>	<b>13,1</b>	<b>15,8</b>	<b>11,5</b>	<b>12,9</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	13,4	27,5	43,8	56,9	72,7	84,2	97,1	100,0	100,0	100,0

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	1,9
0,400	11,5
0,630	14,1
0,800	16,3
1,000	13,1
1,180	15,8
1,400	11,5
1,600	12,9
2,000	2,9
2,800	0,0
4,000	0,0
Summe	100,0

Ø Korngr. (mm):	1,09
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.  
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.