




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, feuergetrocknet														
Sorte:	G0815T2														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	13.01.2020														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	0,9	9,2	13,8	17,8	14,8	16,2	12,2	13,0	2,1	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,9	9,2	13,8	17,8	14,8	16,2	12,2	13,0	2,1	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	10,1	23,9	41,7	56,5	72,7	84,9	97,9	100,0	100,0	100,0



Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	0,9
0,400	9,2
0,630	13,8
0,800	17,8
1,000	23,9
1,180	41,7
1,400	56,5
1,600	72,7
2,000	84,9
2,800	97,9
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	1,11
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.