




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse																
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, lagerfeucht															
Sorte:	G0001F1															
Farbe:	elfenbein															
Entnahme:	Produktionskontrolle															
Prüfer:	lw															
Datum:	18.01.2022															
Siebanalyse																
Einwaage (g):	100															
Zeit (min):	3															
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung															
Sieblinie																
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe	
auf Sieb (g):	2,2	28,8	64,5	1,2	0,8	0,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
auf Sieb (M.-%):	2,2	28,8	64,5	1,2	0,8	0,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
Durchg. (M.-%):	0,0	2,2	31,0	95,5	96,7	97,5	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	



Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	2,2
0,125	31,0
0,250	95,5
0,400	96,7
0,630	97,5
0,800	98,0
1,000	100,0
1,180	100,0
1,400	100,0
1,600	100,0
2,000	100,0
2,800	100,0
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,16
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2021 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.