




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	G0107F1														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	18.01.2022														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	17,9	43,0	36,8	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	17,9	43,0	36,8	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	17,9	60,9	97,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Siebdurchgang in Masse %	Siebmaschenweite in mm
0,0	0,001
0,0	0,063
0,0	0,125
17,9	0,250
60,9	0,400
97,7	0,630
100,0	0,800
100,0	1,000
100,0	1,180
100,0	1,400
100,0	1,600
100,0	2,000
100,0	2,800
100,0	4,000

Ø Korngr. (mm):	0,36
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2021 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.