




# PLEINFELDER QUARZSAND

<b>Sandanalyse</b>															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	G0110F1														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	18.01.2022														
<b>Siebanalyse</b>															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
<b>Sieblinie</b>															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	11,9	29,3	40,5	12,1	4,4	1,1	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,9</b>	<b>29,3</b>	<b>40,5</b>	<b>12,1</b>	<b>4,4</b>	<b>1,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	11,9	41,2	81,7	93,8	98,2	99,3	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

<b>Siebdurchgang in Masse %</b>	
0,001	0,0
0,010	0,0
0,063	0,0
0,125	11,9
0,250	29,3
0,400	40,5
0,630	52,6
0,800	66,7
1,000	81,7
1,180	88,2
1,400	93,8
1,600	96,3
2,000	98,2
2,800	99,3
4,000	99,8
100,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,45
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2021 dar.  
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.