




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	G0115F1														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	18.01.2022														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	10,2	29,0	36,6	8,6	7,0	3,4	2,5	1,3	1,0	0,4	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	10,2	29,0	36,6	8,6	7,0	3,4	2,5	1,3	1,0	0,4	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	10,2	39,2	75,8	84,4	91,4	94,8	97,3	98,6	99,6	100,0	100,0	100,0



Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	10,2
0,250	29,0
0,400	36,6
0,630	8,6
0,800	7,0
1,000	3,4
1,180	2,5
1,400	1,3
1,600	1,0
2,000	0,4
2,800	0,0
4,000	0,0
100,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,47
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2021 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.