




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	G0312F1														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	18.01.2022														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,2	20,2	56,5	9,2	6,3	3,0	2,2	1,1	0,9	0,4	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	0,2	20,2	56,5	9,2	6,3	3,0	2,2	1,1	0,9	0,4	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,2	20,4	76,9	86,1	92,4	95,4	97,6	98,7	99,6	100,0	100,0	100,0



Siebdurchgang in Masse %	
Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang (M.-%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,2
0,250	20,2
0,400	56,5
0,630	76,9
0,800	86,1
1,000	92,4
1,180	95,4
1,400	97,6
1,600	98,7
2,000	99,6
2,800	100,0
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,52
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2021 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.