




# PLEINFELDER QUARZSAND

<b>Sandanalyse</b>															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	G0315F1														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	18.01.2022														
<b>Siebanalyse</b>															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
<b>Sieblinie</b>															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	15,8	48,1	12,7	10,5	5,1	3,8	1,9	1,5	0,6	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,8</b>	<b>48,1</b>	<b>12,7</b>	<b>10,5</b>	<b>5,1</b>	<b>3,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	63,9	76,6	87,1	92,2	96,0	97,9	99,4	100,0	100,0	100,0

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	15,8
0,400	48,1
0,630	63,9
0,800	76,6
1,000	87,1
1,180	92,2
1,400	96,0
1,600	97,9
2,000	99,4
2,800	100,0
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,57
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2021 dar.  
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.