




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	G0515F1														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	18.01.2022														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	1,8	20,3	23,8	23,9	11,9	8,9	4,5	3,4	1,5	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	0,0	1,8	20,3	23,8	23,9	11,9	8,9	4,5	3,4	1,5	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	22,1	45,9	69,8	81,7	90,6	95,1	98,5	100,0	100,0	100,0



Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	1,8
0,400	20,3
0,630	23,8
0,800	23,9
1,000	45,9
1,180	69,8
1,400	81,7
1,600	89,1
2,000	90,6
2,800	95,1
4,000	98,5
100,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,84
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2021 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.