




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, lagerfeucht														
Sorte:	G1040F1														
Farbe:	braunbeige														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	18.01.2022														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	1,000	1,400	2,000	2,800	4,000	5,600	8,000	11,20	16,00	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,8	8,5	32,2	45,7	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,8	8,5	32,2	45,7	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	5,2	13,7	45,9	91,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Siebdurchgang in Masse %	
0,001	0,0
0,010	0,0
0,100	0,0
0,250	0,0
0,400	0,0
1,000	2,4
2,000	13,7
2,800	45,9
4,000	91,6
5,600	100,0
8,000	100,0
11,20	100,0
16,00	100,0
100,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	2,92
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2021 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.