




# PLEINFELDER QUARZSAND

<b>Sandanalyse</b>															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	G0112F1														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	13.01.2020														
<b>Siebanalyse</b>															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
<b>Sieblinie</b>															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	10,2	31,5	35,3	9,2	7,4	2,9	1,9	0,8	0,6	0,2	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,2</b>	<b>31,5</b>	<b>35,3</b>	<b>9,2</b>	<b>7,4</b>	<b>2,9</b>	<b>1,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	10,2	41,7	77,0	86,2	93,6	96,5	98,4	99,2	99,8	100,0	100,0	100,0

<b>Ø Korngr. (mm):</b>	
Ø Korngr. (mm):	0,46

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.  
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.