




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, lagerfeucht														
Sorte:	P0020FW														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	17.01.2022														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,2	5,1	13,4	26,8	15,6	12,1	7,2	6,1	4,1	4,2	3,9	1,3	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,2	5,1	13,4	26,8	15,6	12,1	7,2	6,1	4,1	4,2	3,9	1,3	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,2	5,3	18,7	45,5	61,1	73,2	80,4	86,5	90,6	94,8	98,7	100,0	100,0



Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,2
0,250	5,1
0,400	13,4
0,630	15,6
0,800	12,1
1,000	7,2
1,180	6,1
1,400	4,1
1,600	4,2
2,000	3,9
2,800	1,3
4,000	0,0

Ø Korngr. (mm):	0,68
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2021 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.