




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0110FK														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	17.01.2022														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,1	2,1	18,0	33,0	36,9	6,4	2,5	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,1	2,1	18,0	33,0	36,9	6,4	2,5	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,1	2,2	20,2	53,2	90,1	96,5	99,0	99,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,010	0,0
0,063	0,1
0,125	2,1
0,250	18,0
0,400	33,0
0,630	36,9
0,800	6,4
1,000	2,5
1,180	0,7
1,400	0,3
1,600	0,0
2,000	0,0
2,800	0,0
4,000	0,0
100,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,39
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2021 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.