



# PLEINFELDER QUARZSAND

## Sandanalyse


Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht
Sorte:	P0112FM
Farbe:	elfenbein
Entnahme:	Produktionskontrolle
Prüfer:	sr
Datum:	17.01.2022

## Siebanalyse

Einwaage (g):	100
Zeit (min):	3
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung

## Sieblinie

Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,1	1,3	14,9	23,5	18,3	12,4	10,9	6,2	5,2	3,1	2,7	1,4	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	<b>0,1</b>	<b>1,3</b>	<b>14,9</b>	<b>23,5</b>	<b>18,3</b>	<b>12,4</b>	<b>10,9</b>	<b>6,2</b>	<b>5,2</b>	<b>3,1</b>	<b>2,7</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,1	1,4	16,3	39,8	58,1	70,5	81,4	87,6	92,8	95,9	98,6	100,0	100,0	100,0



Ø Korngr. (mm): 0,53

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2021 dar.  
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.