




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0115FK														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	17.01.2022														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,1	1,6	12,6	17,9	25,3	12,2	10,1	5,8	5,0	4,6	3,3	1,5	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,1	1,6	12,6	17,9	25,3	12,2	10,1	5,8	5,0	4,6	3,3	1,5	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,1	1,7	14,3	32,2	57,5	69,7	79,8	85,6	90,6	95,2	98,5	100,0	100,0	100,0



Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,1
0,125	1,7
0,250	14,3
0,400	32,2
0,630	57,5
0,800	69,7
1,000	79,8
1,180	85,6
1,400	90,6
1,600	95,2
2,000	98,5
2,800	100,0
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,57
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2021 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.