




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0307FK														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	17.01.2022														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	3,6	34,0	49,6	8,2	3,1	1,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	3,6	34,0	49,6	8,2	3,1	1,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	3,6	37,6	87,2	95,4	98,5	99,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	3,6
0,250	34,0
0,400	49,6
0,630	87,2
0,800	95,4
1,000	98,5
1,180	99,6
1,400	100,0
1,600	100,0
2,000	100,0
2,800	100,0
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,46
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2021 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.