




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0312FK														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	17.01.2022														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	1,2	13,5	30,1	15,3	13,1	7,8	6,7	6,1	4,3	1,9	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	1,2	13,5	30,1	15,3	13,1	7,8	6,7	6,1	4,3	1,9	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	1,2	14,7	44,8	60,1	73,2	81,0	87,7	93,8	98,1	100,0	100,0	100,0



Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	1,2
0,250	13,5
0,400	30,1
0,630	44,8
0,800	60,1
1,000	73,2
1,180	81,0
1,400	87,7
1,600	93,8
2,000	98,1
2,800	100,0
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,69
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2021 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.