




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, gewaschen, lagerfeucht														
Sorte:	P0020FS														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	13.01.2020														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,6	5,9	13,7	22,5	14,1	10,9	7,4	6,6	5,2	5,2	5,4	2,5	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,6	5,9	13,7	22,5	14,1	10,9	7,4	6,6	5,2	5,2	5,4	2,5	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,6	6,5	20,2	42,7	56,8	67,7	75,1	81,7	86,9	92,1	97,5	100,0	100,0



Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,6
0,250	6,5
0,400	20,2
0,630	42,7
0,800	56,8
1,000	67,7
1,180	75,1
1,400	81,7
1,600	86,9
2,000	92,1
2,800	97,5
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,72
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.