




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0112FM														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	13.01.2020														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	1,0	19,1	19,9	20,4	12,2	10,1	5,8	4,9	3,0	2,6	1,0	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	1,0	19,1	19,9	20,4	12,2	10,1	5,8	4,9	3,0	2,6	1,0	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	1,0	20,1	40,0	60,4	72,6	82,7	88,5	93,4	96,4	99,0	100,0	100,0	100,0



Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	1,0
0,250	19,1
0,400	19,9
0,630	20,4
0,800	12,2
1,000	10,1
1,180	5,8
1,400	4,9
1,600	3,0
2,000	2,6
2,800	1,0
4,000	0,0
100,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,52
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.