




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse																
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, feuergetrocknet															
Sorte:	G0002T1															
Farbe:	elfenbein															
Entnahme:	Produktionskontrolle															
Prüfer:	lw															
Datum:	18.01.2022															
Siebanalyse																
Einwaage (g):	100															
Zeit (min):	3															
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung															
Sieblinie																
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe	
auf Sieb (g):	6,9	70,6	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
auf Sieb (M.-%):	6,9	70,6	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
Durchg. (M.-%):	0,0	6,9	77,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	



Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	6,9
0,125	77,5
0,250	100,0
0,400	100,0
0,630	100,0
0,800	100,0
1,000	100,0
1,180	100,0
1,400	100,0
1,600	100,0
2,000	100,0
2,800	100,0
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,10
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen Durchschnitt aus der Produktion 2021 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.