




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, feuergetrocknet														
Sorte:	G0307T2														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2024														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	1,2	25,1	64,0	8,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	1,2	25,1	64,0	8,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	1,2	26,3	90,3	98,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Ø Korngr. (mm):	
Ø Korngr. (mm):	0,49

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2023 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.