




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	G0312F1														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2024														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	20,7	57,1	7,9	5,2	2,8	2,4	1,5	1,4	1,0	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	0,0	20,7	57,1	7,9	5,2	2,8	2,4	1,5	1,4	1,0	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	77,8	85,7	90,9	93,7	96,1	97,6	99,0	100,0	100,0	100,0



Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	0,0
0,400	20,7
0,630	57,1
0,800	77,8
1,000	85,7
1,180	90,9
1,400	93,7
1,600	96,1
2,000	97,6
2,800	99,0
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,52
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2023 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.