




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	G0515F1														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2024														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	3,9	23,8	21,5	19,3	10,8	8,6	5,3	4,2	2,6	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	0,0	3,9	23,8	21,5	19,3	10,8	8,6	5,3	4,2	2,6	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	27,7	49,2	68,5	79,3	87,9	93,2	97,4	100,0	100,0	100,0



Siebdurchgang in Masse %	
0,001	0,0
0,010	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	3,9
0,400	23,8
0,630	21,5
0,800	19,3
1,000	10,8
1,180	8,6
1,400	5,3
1,600	4,2
2,000	2,6
2,800	0,0
4,000	0,0
100,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,81
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2023 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.