




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, feuergetrocknet														
Sorte:	G0515T2														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	18.01.2022														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	2,4	20,5	24,3	23,1	12,0	9,0	4,7	3,6	0,4	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	0,0	2,4	20,5	24,3	23,1	12,0	9,0	4,7	3,6	0,4	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	22,9	47,2	70,3	82,3	91,3	96,0	99,6	100,0	100,0	100,0



Ø Korngr. (mm):	
Ø Korngr. (mm):	0,83

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2021 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.