




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, lagerfeucht														
Sorte:	P0005FW														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2025														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,3	5,4	65,9	23,0	4,8	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,3	5,4	65,9	23,0	4,8	0,4	0,2	0,0	100,0						
Durchg. (M.-%):	0,0	0,3	5,7	71,6	94,6	99,4	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,3
0,125	5,7
0,250	23,0
0,400	4,8
0,630	0,4
0,800	0,2
1,000	99,8
1,180	99,4
1,400	94,6
1,600	71,6
2,000	23,0
2,800	5,4
4,000	0,3
100,000	0,0

Ø Korngr. (mm):	0,21
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2024 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.