




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0107FK														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2025														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,8	18,6	39,4	31,2	8,2	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,8	18,6	39,4	31,2	8,2	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,8	19,4	58,8	90,0	98,2	99,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Siebdurchgang in Masse %	
Siebmaschenweite (mm)	Durchg. (M.-%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,8
0,250	19,4
0,400	58,8
0,630	90,0
0,800	98,2
1,000	99,7
1,180	100,0
1,400	100,0
1,600	100,0
2,000	100,0
2,800	100,0
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,37
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2024 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.