




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0312FK														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2024														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	1,1	12,8	31,4	16,9	15,0	8,4	7,2	4,1	2,6	0,5	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	1,1	12,8	31,4	16,9	15,0	8,4	7,2	4,1	2,6	0,5	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	1,1	13,9	45,3	62,2	77,2	85,6	92,8	96,9	99,5	100,0	100,0	100,0



Siebmaschenweite in mm	Siebdurchgang in Masse %
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	1,1
0,250	12,8
0,400	31,4
0,630	16,9
0,800	15,0
1,000	8,4
1,180	7,2
1,400	4,1
1,600	2,6
2,000	0,5
2,800	0,0
4,000	0,0
100,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,68
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2023 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.