




# PLEINFELDER QUARZSAND

<b>Sandanalyse</b>															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, lagerfeucht														
Sorte:	P1030FK														
Farbe:	beige														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2024														
<b>Siebanalyse</b>															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
<b>Sieblinie</b>															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,2	1,7	2,0	3,9	7,0	22,5	45,6	14,4	0,8	100,0
auf Sieb (M.-%):	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>1,2</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>	<b>3,9</b>	<b>7,0</b>	<b>22,5</b>	<b>45,6</b>	<b>14,4</b>	<b>0,8</b>	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,1	3,8	5,8	9,7	16,7	39,2	84,8	99,2	100,0

<b>Ø Korngr. (mm):</b>	
Ø Korngr. (mm):	2,20

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2023 dar.  
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.