




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	G0115F1														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	14.01.2019														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	9,8	37,6	31,5	7,9	5,6	2,9	2,3	1,1	0,9	0,4	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	9,8	37,6	31,5	7,9	5,6	2,9	2,3	1,1	0,9	0,4	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	9,8	47,4	78,9	86,8	92,4	95,3	97,6	98,7	99,6	100,0	100,0	100,0



Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	9,8
0,250	37,6
0,400	31,5
0,630	7,9
0,800	5,6
1,000	2,9
1,180	2,3
1,400	1,1
1,600	0,9
2,000	0,4
2,800	0,0
4,000	0,0
100,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,42
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.