




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	G0312F1														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	14.01.2019														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,4	32,4	48,2	7,3	4,9	2,6	2,0	1,0	0,8	0,4	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	0,4	32,4	48,2	7,3	4,9	2,6	2,0	1,0	0,8	0,4	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,4	32,8	81,0	88,3	93,2	95,8	97,8	98,8	99,6	100,0	100,0	100,0



Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,4
0,250	32,4
0,400	48,2
0,630	7,3
0,800	4,9
1,000	2,6
1,180	2,0
1,400	1,0
1,600	0,8
2,000	0,4
2,800	0,0
4,000	0,0
100,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,49
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.