




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	G0515F1														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	14.01.2019														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	1,8	26,0	25,9	19,6	10,3	7,9	4,0	3,1	1,4	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	0,0	1,8	26,0	25,9	19,6	10,3	7,9	4,0	3,1	1,4	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	27,8	53,7	73,3	83,6	91,5	95,5	98,6	100,0	100,0	100,0



Ø Korngr. (mm):	
0,78	

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.