




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	G1022F1														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	14.01.2019														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	1,0	8,0	10,6	12,4	10,2	12,6	10,6	15,2	18,7	0,7	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	0,0	1,0	8,0	10,6	12,4	10,2	12,6	10,6	15,2	18,7	0,7	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	9,0	19,6	32,0	42,2	54,8	65,4	80,6	99,3	100,0	100,0



Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	1,0
0,400	8,0
0,630	10,6
0,800	12,4
1,000	10,2
1,180	12,6
1,400	10,6
1,600	15,2
2,000	18,7
2,800	0,7
4,000	0,0
100,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	1,33
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.