




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0110FK														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	14.01.2019														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,2	8,7	30,9	44,4	10,1	3,7	1,2	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,2	8,7	30,9	44,4	10,1	3,7	1,2	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,2	8,9	39,8	84,2	94,3	98,0	99,2	99,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Ø Korngr. (mm):	
Ø Korngr. (mm):	0,48

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.