




# PLEINFELDER QUARZSAND

<b>Sandanalyse</b>															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0115FK														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	14.01.2019														
<b>Siebanalyse</b>															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
<b>Sieblinie</b>															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,2	7,5	20,7	27,1	14,4	11,5	6,5	5,5	3,2	2,5	0,9	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>7,5</b>	<b>20,7</b>	<b>27,1</b>	<b>14,4</b>	<b>11,5</b>	<b>6,5</b>	<b>5,5</b>	<b>3,2</b>	<b>2,5</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,2	7,7	28,4	55,5	69,9	81,4	87,9	93,4	96,6	99,1	100,0	100,0	100,0

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,2
0,250	7,5
0,400	20,7
0,630	27,1
0,800	14,4
1,000	11,5
1,180	6,5
1,400	5,5
1,600	3,2
2,000	2,5
2,800	0,9
4,000	0,0
100,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,59
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.  
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.