




# PLEINFELDER QUARZSAND

<b>Sandanalyse</b>															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0212FK														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	14.01.2019														
<b>Siebanalyse</b>															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
<b>Sieblinie</b>															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	1,2	12,5	37,3	17,1	12,6	6,9	5,7	3,3	2,5	0,9	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>12,5</b>	<b>37,3</b>	<b>17,1</b>	<b>12,6</b>	<b>6,9</b>	<b>5,7</b>	<b>3,3</b>	<b>2,5</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	1,2	13,7	51,0	68,1	80,7	87,6	93,3	96,6	99,1	100,0	100,0	100,0

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	1,2
0,250	12,5
0,400	37,3
0,630	17,1
0,800	12,6
1,000	6,9
1,180	5,7
1,400	3,3
1,600	2,5
2,000	0,9
2,800	0,0
4,000	0,0
Summe	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,63
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.  
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.